

Certificat

Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches Murs composites sans isolant

PREMUR

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches » en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **SPURGIN LEONHART**

**Route de Strasbourg
67603 SELESTAT CEDEX - France**

Usine **SPURGIN LEONHART PREFABRICATIONS - 28630 MIGNIERES - FRANCE**

le droit d'usage de la marque NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n°1131-276-671 du 18 décembre 2012

Décision de reconduction n°02-1231-276-671 du 19 avril 2021

Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°02-1230-276-671 du 16 avril 2020

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon les normes NF EN 14992 et NF EN 15258:

-Durabilité : classe d'exposition

> Avec un niveau plus exigeant que les normes NF EN 14992 et NF EN 15258:

- Résistance garantie à la compression du béton f_{ck} en MPa
- Épaisseurs des parois
- Enrobage des raidisseurs et des armatures des parois
- Caractéristiques dimensionnelles et mécaniques des raidisseurs

> Autres caractéristiques :

Conformité aux spécifications de l'Avis Technique n°3.2/17-937_V3

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :
Contacts-NF548@cstb.fr

01 64 68 83 38

Pour le CSTB
Pour le Président



Edwige PARISEL

Annexe 1 du Certificat

Décision n°02-1231-276-671 du 19 avril 2021

Tableau des murs composites sans isolant certifiés

Dénomination commerciale	Épaisseur des parois en mm	f_{ck} (MPa)	Durabilité : classe d'exposition du béton
PREMUR	50 à 70	Formule 600 : C40/50	XC1 à XC4 – XF1 – XD1